

Jacotop Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

JACOTOP ist eine kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn mit Sicherheitsnaht als erste Lage einer hochwertigen Dachabdichtung auf geeigneten Hartschaum-Dämmstoffen. Sie ist auf ihrer Oberseite mit einer Spezialfolie und auf der Unterseite mit einer abziehbaren Schutzfolie ausgestattet. Die Jacotop übertrifft die in den gültigen Normen aufgeführten Mindestanforderungen für Hochwertbahnen deutlich und wird über die Eigenüberwachung gütegesichert.

Oberseite: Beschichtung aus flexiblem Polymerbitumen

Träger: Glasgewebeverbundträger

Unterseite: kaltselbstklebendes Elastomerbitumen

Anwendung

JACOTOP ist eine vollflächig kalt-selbstklebende Hochwert-Unterlagsbahn für den Einsatz auf Dachflächen mit hohen Ansprüchen in Bezug auf Beständigkeit und Beanspruchung.

Verarbeitung

JACOTOP ist nach der DIN 52133 geprüft und kann als erste Abdichtungslage auch bei 0° - Dach-Konstruktionen eingesetzt werden. **JACOTOP** ist oberseitig mit einer 0,07mm dicken PE-Folie versehen, welche sich durch Aufschweißen der weiteren Abdichtungslagen auflöst. In der Bahnmitte ist ein Glasgewebeverbundträger eingelegt. Die Unterseite ist mit einer kaltselbstklebenden Elastomerbitumenschicht versehen. Der aufkaschierte PE-Abziehstreifen auf der Oberseite muss im Bereich der Längsnaht, 8 cm, entfernt werden. Die freie Bitumenschicht auf der Oberseite und die Kaltselfstklebemasse der Unterseite der Bahn, sind Garant für optimale Dichtheit im Überlappungsbereich. Die Stoßüberlappungen (Querstöße; Überdeckung 10 cm) müssen thermisch aktiviert werden.

Bahmentyp

DU/E1 PYE-KTG 200 KSP 2,8 gemäß DIN V 20000-201

Lagerung

Jacotop ist stehend und vor Feuchtigkeit, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.



Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

H.Janssen & Co. KG - www.janssen-dach.de

Stand: 04/2014
Seite 1

Hauptsitz

Mönchengladbach
Diebesweg 9
41065 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 65 96 - 0
Fax 02161 / 60 56- / 66
eMail mg1@janssen-dach.de

Niederlassungen

Mönchengladbach
Hehner Str. 10-12
41069 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 63 62 4-0
Fax 02161 / 63 62 4-70
eMail: mg2@janssen-dach.de

Duisburg
Ruhrorter Str. 16f
47059 Duisburg
Tel. 0203 / 99 33 6-0
Fax 0203 / 99 33 6-99
eMail duisburg@janssen-dach.de

Brühl
Bergerstr. 162
50321 Brühl
Tel. 02232 / 76 33-0
Fax 02232 / 42 18 0
eMail bruehl@janssen-dach.de

Dortmund
Franziusstr. 103-105
44147 Dortmund
Tel. 0231 / 88 02-0
Fax 0231 / 88 02-290
eMail dortmund@janssen-dach.de

Entsorgung

Baustellenabfälle können gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbemüll entsorgt werden.

Eigenschaften	Prüfverfahren	Einheit	Anforderungen
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	keine sichtbaren Mängel
Gradheit	DIN EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wasserdicht	DIN EN 1928 Verf. B	kPa/h	≥100
Verhalten bei Feuer von außen	DIN V ENV 1187	-	
Brandverhalten	DIN EN ISO11925-2	-	E nach DIN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1	N/50 mm	KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1	N/50 mm	KLF
Zugverhalten: maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N/50 mm	1000 längs/1000 quer
Zugverhalten: maximale Dehnung	DIN EN 12311-1	%	1,5 längs/1,5 quer
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730	kg	KLF
Maßhaltigkeit	DIN EN 1107-1	%	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	° C	≤-25
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	° C	≥100
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	-
Länge	DIN EN 1848-1	m	10,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Dicke	DIN EN 1849-1	mm	≥ 2,8
Künstliche Alterung DIN EN 1296 DIN EN 1297	DIN EN 1109 DIN EN 1110	° C	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948		
Prüfungen nach DIN EN 13707	ATG 1337+2323	Änderungen vorbehalten	

KLF = keine Leistung festgelegt



Alle Angaben beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik Änderungen behalten wir uns vor.
Informieren Sie sich ggf. über den maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

H.Janssen & Co. KG - www.janssen-dach.de

Stand: 04/2014
Seite 2

Hauptsitz

Mönchengladbach
Diebesweg 9
41065 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 65 96 - 0
Fax 02161 / 60 56- / 66
eMail mg1@janssen-dach.de

Niederlassungen

Mönchengladbach
Hehner Str. 10-12
41069 Mönchengladbach
Tel. 02161 / 63 62 4-0
Fax 02161 / 63 62 4-70
eMail: mg2@janssen-dach.de

Duisburg
Ruhorter Str. 16f
47059 Duisburg
Tel. 0203 / 99 33 6-0
Fax 0203 / 99 33 6-99
eMail duisburg@janssen-dach.de

Brühl
Bergerstr. 162
50321 Brühl
Tel. 02232 / 76 33-0
Fax 02232 / 42 18 0
eMail bruehl@janssen-dach.de

Dortmund
Franziusstr. 103-105
44147 Dortmund
Tel. 0231 / 88 02-0
Fax 0231 / 88 02-290
eMail dortmund@janssen-dach.de